



Folha de Dados Técnico

Emissão: Janeiro de 2001

BRASCOPLAST STANDARD

Adesivo de contato à base de Policloroprene

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BRASCOPLAST STANDARD é um adesivo de contato, universal. Apresenta aplicabilidade adequada para a colagem em materiais porosos. Como adesivo universal, sua linha de adesão permanece flexível durante longo tempo, resistindo a dilatações decorrentes de substratos diferentes.

Apresenta resistência à calor de 60°C.

APLICAÇÕES TÍPICAS

BRASCOPLAST STANDARD é um adesivo de uso geral, para colagem de tapeçaria de autos, guarnições de borracha, revestimentos, pisos de vinil, amianto, couro, diversos plásticos, tecidos, fibras, lâ de vidro, pisos de borracha, madeira, papelão e carpetes.

DADOS TÉCNICOS

Aparência:	Líquido viscoso amarelado
Viscosidade 25°C, mPa.s	Aprox. 4800
Densidade 25°C (g/cm³)	Aprox. 0,86
Tempo aberto (min)	Aprox. 20
Tempo de cura total (h)	24
Rendimento (g/m²)	160
Validade (meses)	24

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. As superfícies a serem coladas devem estar totalmente limpas, secas e livre de óleo.
2. Aplicar uma fina camada de cola em cada superfície, aguardar de 5 a 30 minutos, juntando as peças firmemente.
3. A resistência máxima é atingida após 24 horas.
4. Este adesivo pode ser aplicado à pincel, espátula dentada, ou pulverizada quando diluída na relação de uma parte de cola para duas partes de Co-Solvente B-21.



Folha de Dados Técnico

Emissão: Janeiro de 2001

BRASCOPLAST STANDARD

Adesivo de contato à base de Policloroprene

PRECAUÇÕES

BRASCOPLAST STANDARD é Inflamável.

Evitar a inalação do produto por tempo prolongado, utilizar em local ventilado e longe de fontes de calor.

Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Em contato com os olhos, lavar com bastante água. Se ingerido, não provocar vômito e procurar auxílio médico. Este produto é prejudicial à saúde se não for utilizado conforme as instruções da embalagem. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. É proibida a venda para menores de 18 anos.

ARMAZENAMENTO

Ao armazenar verifique se o mesmo não encontra-se exposto aos raios solares.

Armazenar em local seco e arejado com temperatura entre 5°C e 30°C.

A estabilidade do produto é melhor preservada quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico da Brascola Ltda

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratório e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a Brascola Ltda não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.